

ELIXIR



МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ STELS ELIXIR

SAE 0W-40

СООТВЕТСТВУЕТ:

API SP/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5,
BMW LL-01, PORSCHE A40,
VW 502.00/505.00, RN 0700/0710

Полностью синтетическое универсальное моторное масло.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

STELS ELIXIR SAE 0W-40 – полностью синтетическое моторное масло премиального качества для бензиновых и дизельных двигателей, произведено на смеси высококачественных синтетических базовых масел (в т. ч. полиальфаолефины) и высокоэффективного пакета присадок, гарантирующего чистоту двигателя и защиту от износа до следующей замены масла.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Превосходные низкотемпературные свойства
- Максимальная защита от износа
- Высокая термоокислительная стабильность
- Отличные моющие свойства
- Не теряет свойств на протяжении всего срока службы

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Уверенный запуск двигателя и превосходная защита от износа во всех температурных режимах, в том числе при самых низких температурах окружающей среды.

Благодаря составу высокоэффективного пакета присадок значительно уменьшается износ и образование отложений, что продлевает срок службы двигателя.

Высокая термоокислительная стабильность минимизирует расход масла на испаряемость и защищает от высокотемпературных отложений.

Отличные моющие свойства при длительных интервалах замены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Моторное масло STELS ELIXIR SAE 0W-40 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом.

Масло STELS ELIXIR SAE 0W-40 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без устройств доочистки выхлопных газов) автомобилей, требующих масел уровня API SP, ACEA A3/B4 и класса вязкости SAE 0W-40.

Показатели	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	13,91
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	77,76
Индекс вязкости	ASTM D2270 ГОСТ 25371	185
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92 ГОСТ 4333	248
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-47
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052 ГОСТ 3900	0,8342
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896 ГОСТ 30050	10,8

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ХРАНЕНИЯ:**

5 лет со дня изготовления продукции
на заводе-изготовителе, в таре производителя.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182, к. 3
ИНН 5506107285
ОГРНИП 304550619800387
8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru